デコラティブフィルム:光学的性能 データー

WINCOS Decorative Film



タイプ	品番	フィルム 全厚 (μm)	フィルム 厚 (μm)	光学特性									
				可視光線		紫外線	日 射			遮蔽	熱貫流率	日射熱	
				透過率 (%)	反射率 (%)	透過率 (%)	透過率 (%)	反射率 (%)	吸収率 (%)	係数	(W/m²K)		
	MST-5000 スーパーホワイト	76	50	37	28	<1	41	21	38	0.61	6.0	0.54	
	MST-5001 ホワイトミスト	76	50	77	13	<1	71	11	18	0.87	6.0	0.77	
	MST-5002 (N) ミスト	176	130	87	8	<1	77	8	15	0.93	6.0	0.82	
	MST-5003 ファインミスト	76	50	84	10	<1	79	10	11	0.94	6.0	0.83	
	MST-5051 ピュアホワイト	76	50	34	40	<1	38	31	31	0.56	6.0	0.49	
	MST-5052 マットホワイト	74	50	69	17	<1	65	14	21	0.82	6.0	0.72	
	MST-5054 ライトホワイト	72	50	77	10	<1	70	9	21	0.88	6.0	0.78	
マ	1301	65	50	68	16	<1	65	13	22	0.82	6.0	0.72	
ット	1301WP	70	50	68	16	<1	65	13	22	0.82	6.0	0.72	
·	1321	75	50	89	6	<1	80	6	14	0.95	6.0	0.84	
ン	1321P	70	50	89	6	<1	80	6	14	0.95	6.0	0.84	
ボス	White Out II	61	50	9	50	<1	11	43	46	0.31	6.1	0.27	
和	Black Out	84	75	0	5	<1	0	5	95	0.37	5.9	0.32	
風	MST-5134 クラスターホワイト	72	50	27	32	<1	32	25	43	0.65	6.0	0.57	
	MST-5144 クラスターブラック	108	75	1	5	<1	3	4	93	0.39	6.0	0.34	
	MST-5202 和霞	72	50	49	19	<1	53	15	32	0.73	6.0	0.64	
	MST-5203 タマユラ	72	50	63	15	<1	63	11	26	0.82	6.0	0.72	
	MSV-1001 マット	146	120	87	8	<1	83	8	9	0.98	6.0	0.86	
	MSV-1002 ミドルマット	176	150	88	7	<1	84	7	9	0.99	6.0	0.87	
	MSV-1002C ミドルマット	176	150	88	7	<1	84	7	9	0.99	6.0	0.87	
	MSV-1011 美濃	146	120	69	14	<1	68	14	18	0.84	6.0	0.74	
ライン・ドット	MST-5211 ホワイトプリーツ	108	75	78	15	<1	73	12	15	0.89	6.0	0.78	
	MST-5212 ジャーマンレース	108	75	45	22	<1	51	16	33	0.71	6.0	0.62	
	MST-5213 シェードライン	108	75	70	19	<1	68	14	18	0.84	6.0	0.74	
	MST-5221 スモールドット	108	75	71	14	<1	68	11	21	0.86	6.0	0.76	

^{*} 太陽光線の波長領域 紫外線:300nm~380nm、可視光線:380nm~780nm、日射:300nm~2,500nm *データの数値は、JIS A 5759に基づき、3mmフロートガラス貼付で測定



お問い合わせは、建装工材営業部 〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F TEL. (03)3868-7733 FAX. (03)3868-7755 E-mail:wf@post.lintec.co.jp

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

●支店 札幌·仙台·北陸·静岡·名古屋·大阪·広島·四国·福岡 ●工場 吾妻·熊谷·千葉·龍野·新宮·小松島·三島

●テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 蕨

^{*}フィルム全厚とは、剝離フィルムを除いた厚みのことです

^{*}フィルム厚とは、フィルム単体の厚みのことです *データの数値については実測値であり、保証値ではありません

デコラティブフィルム:光学的性能

WINCOS Decorative Film



タイプ	品 番	フィルム 全厚 (μm)	フィルム 厚 (μm)	光学特性									
				可視光線		紫外線	日 射			遮蔽	熱貫流率	日射熱	
				透過率 (%)	反射率 (%)	透過率 (%)	透過率 (%)	反射率 (%)	吸収率 (%)	係数	(W/mK)		
グラデーション	MST-5131M ホワイトドットグラデーション	- 72	50	51	22	<1	54	17	29	0.72	6.0	0.63	
	MST-5131L ホワイトドットグラデーション												
	MST-5134 クラスターホワイト	72	50	27	32	<1	32	25	43	0.65	6.0	0.57	
	MST-5141 ブラックドットグラデーション	108	75	31	6	<1	32	6	62	0.60	6.0	0.53	
	MST-5144 クラスターブラック	108	75	1	5	<1	3	4	93	0.39	6.0	0.34	
グラデーション	MST-5136 スペークルグラデーション	108	75	40	23	<1	44	18	38	0.65	6.0	0.57	
	MST-5137 ミニスペークルグラデーション	108	75	41	23	<1	45	18	37	0.65	6.0	0.57	
	3 mmフロートガラス	_	_	90	8	74	86	8	6	1.00	6.0	0.88	

^{*} 太陽光線の波長領域 紫外線:300nm~380nm、可視光線:380nm~780nm、日射:300nm~2,500nm *データの数値は、JIS A 5759に基づき、3mmフロートガラス貼付で測定

デコラティブフィルム:用語説明 Glossary: WINCOS Decorative Film

光学的性能について

可視光線

人間の目に見える波長領域380nm~780nmの光。可視光線 透過率を維持することで、ガラスの透明性・採光性は保たれます。

紫外線

人間の目には見えない波長領域300nm~380nmの光。 人体への悪影響や室内調度品の退色などの原因となります。

日射

電磁波として放射された太陽エネルギーのうち、地上に到達した波 長領域300nm~2,500nmの光。透過、反射、吸収に分かれます。

遮蔽係数 *値が小さいほど性能が優れます

3mmフロートガラスを1.00とし、これにフィルムを貼付した場合 に室内に入り込む日射量の割合を示した値。

熱貫流率 *値が小さいほど性能が優れます

3mmフロートガラスにフィルムを貼付した場合の断熱性能を表し、 ガラス両側の温度差を1℃とした場合、ガラス1㎡について1時間 当たり何キロカロリーの熱が伝わるかを示した値(単位:W/mlK)。

日射熱取得率 *値が小さいほど性能が優れます

3mmフロートガラスに入射する日射を1.00とし、これにフィルム を貼付した場合に室内に流入する熱量(直接透過と室内側再放射 の和)の割合を示した値。



お問い合わせは、建装工材営業部 〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F TEL. (03)3868-7733 FAX. (03)3868-7755 E-mail:wf@post.lintec.co.jp

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

●支店 札幌·仙台·北陸·静岡·名古屋·大阪·広島·四国·福岡 ●工場 吾妻·熊谷·千葉·龍野·新宮·小松島·三島

●テクノロジーセンター 伊奈 **●研究所** 蕨

^{*}フィルム全厚とは、剝離フィルムを除いた厚みのことです *フィルム厚とは、フィルム単体の厚みのことです

^{*}データの数値については実測値であり、保証値ではありません