

使用上のご注意

製品ロットにより角度、ヘイズなどの性能が異なる場合があります。
また、ご採用の際には事前に在庫状況をお問い合わせください。

虹模様、干渉縞について

ビジョンコントロールフィルムは、光の拡散効果により、見る角度によって透明に見えたり、すりガラス状に見える機能を持っています。そのためハードコートによる干渉縞のほか、光の拡散による虹模様が発生します。あらかじめご了承ください。

熱割れについて

窓ガラスにウインドーフィルムを貼ると、ガラスの温度が上昇し割れることがあります。施工前にガラスの熱割れが発生する可能性がないことを下記ホームページにて必ずご確認ください。

<https://www.wincos-calculation.com/lintec/login.do>

*当計算はガラスメーカーが採用している熱割れ算出法と同様のものであり、あくまでも試算による可能性の有無であり、絶対的な結果を保証するものではありません。参考としてご利用ください

経年劣化について

ビジョンコントロールフィルムは、有機材料でできているため、製品に寿命があり経年で劣化します。経年劣化に伴い、

①ヘイズが減少する②視野角度が変化する③色差値が変化するなどの可能性があります。経年劣化を抑える処方を行っておりますが、施工環境によってさまざまであり、劣化期間などは規定できません。長期使用ではなく、貼り替えを前提として設計、選定をお願いします。

ビジョンコントロールフィルムの光拡散について

ビジョンコントロールフィルムの不透明領域に太陽光、スポットライトなどの強い光源が照射されると、製品の特性である光拡散効果によりまぶしく見えることがあります。事前に現場で施工環境を確認のうえご使用願います。

施工時のご注意

施工場所について

ビジョンコントロールフィルムは、一般建築物の生活環境下での室内貼り専用フィルムで、ガラス以外に施工できません。屋外や浴室、プールなど高温、多湿環境下でのご使用はおやめください。

ジョイント施工について

ジョイント施工の場合、フィルム同士の外観差が発生する場合がありますので、事前にお客様の了承を得たうえで施工してください。

施工について

ビジョンコントロールフィルムは、方向性がありフィルムも厚いため、通常のウインドーフィルムとは施工方法が異なります。当社の特約販売施工店での施工をお勧めします。本製品は特殊製法で製造されたフィルムのため、ガラスに貼付して使用上支障のない欠点、打痕などは原則不問とさせていただきます。

貼り替えについて

部分貼り替えはロット違い、経年劣化もあり、性能や外観差が発生する場合があります。

フィルムの保管について

- 高温多湿、低温環境下での保管は避けてください。温度10～30℃、湿度70%RH以下で保管し、当社工場出荷後6か月以内にご使用ください。
- 使用後の製品は、フィルムの緩みがないように巻き締めて、端をテープで止めてください。緩みがあると剝離フィルムに空気が入り、外観不良の原因となります。
- 製品を保管する場合は、宙ぶり状態で直射日光が当たらないよう段ボールに入れて保管してください。

保証について

- ビジョンコントロールフィルムの保証につきましては、販売店にお問い合わせください。



リンテック株式会社 *Linking your dreams*

お問い合わせは、ウインドーフィルム営業部 〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-2
TEL. (03)3868-7733 FAX. (03)3868-7755
E-mail: wf@post.lintec.co.jp

- 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
- 支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡
- 工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島
- テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 蔵

www.lintec.co.jp